



JOSÉ LUIS MADEIRAS

SICÓMORO



Em muitos aspetos a madeira de sicómoro assemelha-se ao seu primo hard maple (*A. Saccharum*), com exceções: o sicómoro tem camadas de outono menos distintas e a madeira é mais branda. O sicómoro é esplendido para torneados e muito útil para mobiliário e para madeiramento de interiores, tem um delicado desenho flor em alguns cantos ou faces de peças esquadriadas, mas é inconsistente e apenas evidente em ângulos específicos.

Tipo: Madeira de folhosa de zona temperada

Outros nomes: Bordo falso-plátano

Alternativas: Butternut (*Juglans cinérea*) e Tulipeiro (*Liriodendron tulipífera*)

Origem: Europa

Cor: Creme-claro

Textura: Fina e uniforme

Fio: Ondulado ou reto

Dureza: Moderada

Peso: Médio (610Kg/m³)

Resistência: Dobra-se bem mas não é muito forte

Secagem e estabilidade: Pode manchar se for seca muito lentamente, adquirindo uma coloração rosa-acastanhada. Move-se moderadamente após a montagem.

Grau de desperdícios: Baixo; não tem muito borne, tem poucos defeitos e mesmo as manchas podem dar possibilidades de saída.

Largura das peças: Boas.

Espessura das peças: Boas.

Durabilidade: Pouco durável; sujeita à podridão e a danos provocados por insetos.

Aplicações principais: Mobiliário e Soalhos; Carpintaria de limpos (Guarnecimento de portas e janelas); Decorativas nos folheados para marcenaria, torneados; Utensílios de cozinha.